

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Retape Plus es un mortero predosificado de alta finura diseñado para el parchado rápido, reparación y afinado de superficies, eliminando rugosidades, fisuras y grietas presentes en pisos interiores de concreto y radieres. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.

Este producto puede utilizarse como capa de enlucido hasta un espesor de 3 mm o para bordes biselados llegando a 12,5 mm en un extremo. Al mezclarse con Rhenacret Top diluido 1:4 como agua de amasado, mejora sus características de desempeño y flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.
- Fina terminación
- Uso interior.

USOS

- Para Retape de pisos interiores.
- Para renovación y acondicionamiento de pisos antes de revestir.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 Kg.

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

- Saco de 20 Kg. 25m² aprox. - 1mm espesor.



MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, la superficie debe estar firme, con capacidad de absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que impida una buena adherencia. Con el objetivo de mejorar la adherencia al sustrato, puede utilizar Rhenacret Top con agua 1:1 para superficies no absorbentes y 1:4 (1 Rhenacret Top: 4 agua) para superficies porosas o absorbentes. Vierta la dilución en el piso y distribúyala de manera uniforme con rodillo de chiporro transversalmente. Para sustratos altamente absorbentes, aplique una segunda capa cuando la primera esté seca.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente limpio prepare la mezcla de **Rhenacret Retape Plus** vertiendo la bolsa de 20 kg. de polvo lentamente sobre 7-8 litros el agua amasado, (razón agua/polvo 0,35 - 0,40) mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea. Preparada la mezcla, aplíquela con llana o plana metálica sobre toda la superficie a cubrir.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Retape Plus

Mortero de reparación fina

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenacret Retape Plus**.

MODO DE LIMPIEZA

- Después de aplicado el mortero lave con agua y detergente las herramientas y utensilios usados.
- No elimine producto por el alcantarillado.

SALUD Y SEGURIDAD

Rhenacret Retape Plus es un producto a base de cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.


Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Aspecto	Polvo
Densidad Suelta	0,968 kg/lit
Trabajabilidad	30-45 min aprox. (20°C)
Transitable	Después de 4 horas.
Revestible	Después de 24 horas.

PRECAUCIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente ya que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Para lo anterior detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de nivelarla.
- Proteja el material de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:
DEXIMA SpA
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago
Fono: +56 2 2233 4000
www.rhenatec.com
www.dexima.com